

Техническое описание Roll & Kellenputz (™ Güntig) Фактурная краска

- ✓ Образует покрытие с равномерно шероховатой поверхностью
- ✓ Стойкая к механическим нагрузкам
- ✓ Обладает высокой степенью паропроницаемости
- ✓ Не теряет защитных и декоративных свойств в течение срока эксплуатации
- ✓ Не выделяет вредных веществ как при нанесении, так и в период эксплуатации
- ✓ Пожаро и взрывобезопасна как при нанесении и хранении, так и во время эксплуатации покрытия
- ✓ Простота и удобство работы



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для создания тонкого декоративного покрытия на ровных минеральных основаниях, таких как бетон, железобетон, кирпичные кладки, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, ГКЛ, шпаклевки. Используется в качестве финишного слоя. Скрывает мелкие дефекты стен. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров, фасадов зданий). Покрытие устойчиво к влаге, перепадам температур, воздействию грибка и бактерий, паропроницаемое, пожаробезопасное. На внутренних и наружных поверхностях дает очень прочное покрытие с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, непрочных лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно впитывающие и мелящие

поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения GÜNSTIG.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед использованием содержимое ёмкости следует тщательно перемешать. При необходимости разбавить смесь водой не более 5 %. Наносится кистью, валиком, гладильной кельмой, механизированным способом с помощью компрессора и картушного/текстурного пистолета. Структурирование поверхности осуществляется через 1-5 минут после нанесения при помощи широкого шпателя (60-80 см), пригладить поверхность стены таким образом, чтобы капли сомкнулись в однородную, сплошную поверхность оставив между собой промежутки незаполненной поверхности. Направление движения шпателя должно быть разнообразное волнообразное, не вверх-вниз или вправо – влево. В период формирования структуры поверхности и высыхания ее нельзя сбрызгивать водой. **Избыток воды может сделать применение невозможным!**

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Не наносить при прямом солнечном излучении, во время дождя, сильного ветра и при температуре воздуха или поверхности ниже +8°C, и относительной влажности воздуха выше 80%. Свежие остатки можно смыть водой. Инструмент промыть водой

сразу после использования Засохшую фактурную краску можно удалить только механически. Кроме данного технического описания, при работе с фактурной краской следует руководствоваться СНиП 3.04.01-87, а также общими инструкциями по выполнению строительных и окрасочных работ. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая через 12 часов, через 24 часа устойчивая к осадкам. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В прохладном и сухом месте, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. Дату изготовления смотреть на упаковке. Предохранять от замораживания!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с материалом руководствуйтесь общестроительными правилами безопасности. Используйте защитные перчатки, очки и спецодежду.

УТИЛИЗАЦИЯ

После использования пустую упаковку и затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг, 1 поддон – 24 ведра

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует выше изложенные характеристики фактурной краски Roll & Kellenputz (™ Günstig) при выполнении правил транспортировки, хранения, приготовления и производства всего комплекса работ. Изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	не менее 1,6 кг/м2
Температура применения:	от +5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от –40 до +60 °C
Прогнозируемый срок службы в условиях эксплуатации УХЛ 1 (ГОСТ 52491-2005):	10 лет
Класс пожарной опасности:	КМ0 Г0-ГОСТ 30244-94 V0-ГОСТ 30402-96 Д0-ГОСТ 12.1.044-89 Т0-ГОСТ 12.1.044-89 РП0-ГОСТ Р 51032-97
Расход:	0,6-0,8 кг/м2 (при толщине высушенного покрытия 200 - 400 мкм.) Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SSAQ 000.10.2.0289.049. от 17.02.2015 ГОСТ Р 52020 – 2003.